

Dryback-Vinyl - 0,55 mm Nutzschrift

Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3,955 m²

Palette: 60 Kartons - 237,3 m²




Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

Eigenschaft

Standard

Parameter

Klebstoff-Empfehlung

	Gesamtdicke	EN 428 ISO 24346	2,5 mm	 AUS GUTEM GRUND	AF 2224 AF 155 AF 180 A2-Zahnleiste
	Nutzschrift	EN 429 ISO 24340	0,55 mm	 Anspruch verbindet	D 3307 D 3320 D 3330 D 3125
	Gesamtgewicht	EN 430 ISO 23997	4.551 g / m ²		ECO PRIM T PRO PLANIPATCH XTRA ULTRAPLAN BASIC XTRA ULTRABOND ECO VS60
	Gleitverhalten	EN 13893	R10		
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz		
	Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigung		
	Möbelfuß-Versuch	EN 424	keine Beschädigung		
	Trittschallverbesserung	EN 717-2	$\Delta I_w = 2\text{db}$		
	Fußbodenheizung	/	geeignet - bis 27°C		
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≤ 6		
	Maßstabilität Antistatik	EN 434 ISO 23999	$\leq 0,10 \%$		
	Resteindruck Chemische	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$ auf Beton		
	Beständigkeit Elektrische	EN 433	$\leq 0,05 \text{ mm}$	Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44139 Dortmund	
	Ableitung	EN 423	Hohe Beständigkeit		
		EN 1081	$\leq 10^9 \Omega$		+49 (0)231/912 900-870 kontakt@decotec-germany.de